


# FDV-DOKUMENTASJON

## (Forvaltning, drift og vedlikehold)



### Utvendig kledning mellomstrøksbehandlet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

*Den utvendige kledningen er påført 1 strøk grunning med produktet Jotun Industri Opaque Primer og 1 strøk Jotun Industri Drygolin Ultimat.*

*Grunningen, Jotun Industri Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.*

*Mellomstrøket, Jotun Industri Drygolin Ultimat er en akrylbasert, vanntynnet maling med en moderne vann-avvisende teknologi, som gir en meget god farge- og glansholdbarhet og er ekstremt motstandsdyktig mot regn, sol, vind og forurensning.*

#### **Behandling etter montering**

Kledningen etterbehandles snarest mulig med 1 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende, og senest innen 2 år etter montering. Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med Jotun Visir oljegrunding, vått i vått 3-4 strøk.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

#### **Ettersyn, kontroll og vedlikehold**

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov, da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

#### **Ytterligere informasjon**

[www.gausdalbruvoll.no](http://www.gausdalbruvoll.no)

[www.jotun.no](http://www.jotun.no)