

FDV-DOKUMENTASJON


(Forvaltning, drift og vedlikehold)


GAUSDAL
BRUVOLL


RÅTEBESKYTTET, GRUNNET OG FABRIKKMALT KLEDNING

Utvendig kledning ULTIMALT, dekkende behandling

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Kledningen er påført 1 strøk råtebeskyttelse med Jotun Industri Impregnering (4-sidig), samt 1 strøk grunning med Jotun Opaque Primer og 1 strøk maling med Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme (begge 3-sidig).

Jotun Industri Impregnering brukes som ekstra beskyttelse mot råte og treborende insekter, og oppfyller kravene i testen EN 113.

Jotun Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fukt, samt sørger for god vedheft.

Jotun Industri DRYGOLIN Nordic Extreme er en akrylbasert, vanntynnet maling, med meget god farge- og glansholdbarhet. Malingen er selvrensende og gir kledningen en vannvisende og lysbeskyttende overflate som beskytter mot nedbrytning fra UV-stråler og fuktighet.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering behandles endaved og annet ubehandlet treverk med Jotun VISIR Oljegrunding, 3-4 strøk vått i vått, og 1 strøk Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller tilsvarende.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Kledningen etterbehandles innen 5 år med 1 fylldig strøk Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller tilsvarende.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.ultimalt.no | www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no