


FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning grunnet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk Jotun Industri Opaque Primer. Behandlingen er 3-sidig.

Jotun Industri Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fukt, samt sørger for god vedheft.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering behandles endevend og ubehandlet treverk med Jotun VISIR Oljegrunding, vått-i-vått med 3-4 strøk.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Grunnet kledning etterbehandles snarest mulig og senest innen 12 måneder med 2 fydige strøk Jotun DRYGOLIN Nordic Extreme eller tilsvarende.

Grunnet kledning montert i vintersesongen etterbehandles så snart temperaturen tillater det.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjon til produktet som er påført kledningen etter montering.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no