

FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning mellomstrøkbehandlet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: JOTUN

Kledningen er påført 1 strøk grunning med Jotun Industri Opaque Primer og 1 strøk maling med Jotun Industri OPTIMAL. Behandlingen er 3-sidig.

Jotun Industri Opaque Primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fuktighet.

Jotun Industri OPTIMAL er en akrylbasert, vanntynnet maling med vann-avvisende teknologi og meget god farge- og glansholdbarhet. Jotun Industri OPTIMAL er godkjent av Miljømerking Norge og tilfredsstiller kravene til miljømerket Svanen.

Montering og etterbehandling

Montering må skje etter vanlig standard for tømmerfaget.

Ved montering behandles endaved og annet ubehandlet treverk med Jotun VISIR Oljegrunding, 3-4 strøk vått i vått, og 1 strøk Jotun OPTIMAL eller tilsvarende.

Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Kledningen etterbehandles innen 2 år med 1 fylldig strøk Jotun OPTIMAL eller tilsvarende.

Ettersyn, kontroll og vedlikehold

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden, og avdekke evt. behov for vedlikehold.

Vedlikeholdsintervaller blir påvirket av lokale klimatiske forhold, og vedlikehold må derfor gjøres etter behov da produktet naturlig vil bli nedbrutt av ytre påvirkninger.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no | www.jotun.no