


FDV-DOKUMENTASJON

(Forvaltning, drift og vedlikehold)



Utvendig kledning grunnet, dekkende

Materialspesifikasjon: Utvendig kledning i henhold til SN/TS 3186

Leverandør av overflateprodukter: 

Den utvendige kledningen er påført 1 strøk med produktet Jotun Opaque primer i valgt farge.

Jotun Industri Opaque primer er en alkydbasert, vanntynnet grunning som inneholder sopphindrende midler. Dette beskytter kledningen mot solnedbrytning og fukt, samt sørger for god vedheft.

Behandling etter montering

Den grunnede kledningen etterbehandles snarest mulig med 2 strøk Jotun Drygolin Ultimat eller tilsvarende, og senest innen 12 måneder etter montering. Kledningen må være ren, fast og tørr før videre behandling.

Endeved, skader og kuttflater behandles umiddelbart med 3 - 4 strøk Jotun Visir oljegrunning, vått-i-vått.

Grunnet kledning montert i vintersesongen etterbehandles så snart temperaturen tillater det.

Ettersyn og kontroll

Det anbefales et årlig ettersyn og kontroll av kledningen for å vurdere tilstanden og avdekke behov for vedlikehold.

Vedlikehold

For videre vedlikehold følges FDV-dokumentasjonen til produktet som påføres kledningen etter montering.

Ytterligere informasjon

www.gausdalbruvoll.no

www.jotun.no